

Жидкая гидроизоляция (светостойкая мастика)

Прозрачная

Жидкая гидроизоляция Прозрачная (мастика прозрачная VioLan) – инновационный продукт нового поколения для профессионального использования. Однокомпонентный состав на органическом растворителе основан на комплексе полимеров корпорации BASF и специальных сополимеров и каталитических добавок собственной разработки. Мастика прозрачная VioLan прозрачная рекомендуется прежде всего для проведения сложных реставрационных кровельных работ.

Подобранный состав полимеров и растворителей позволяет нанесение Мастики прозрачной VioLan на любую поверхность без предварительного нанесения грунтовки. Мастика прозрачная VioLan образует прозрачную каучуковую поверхность. **Идеально подходит для гидроизоляционной обработки всех видов мягкой кровли, особенно из гибкой черепицы**, для металлочерепицы и других кровель где необходимо сохранить цвет и фактуру уже существующего кровельного покрытия. Обладает повышенной (в два раза!!!) эластичностью по сравнению с Мاستикой Универсальной VioLan, Мастикой VioLan ПВХ+. Является каучуковым лаком и каучуковым грунтом на любой вид основания, в том числе и перед нанесением мастик VioLan Универсальная и VioLan ПВХ+ (кроме жирных на ощупь пластиков: тефлон, полиэтилен, ПВХ, отполированного стекла и тп.). Обладает наименьшим расходом среди жидких кровель- от 250 грамм на кв. метр на один слой при использовании в виде грунта или лака!!!

Мастика прозрачная VioLan рекомендуется прежде всего для проведения сложных реставрационных кровельных работ.

С помощью Мастики прозрачной VioLan можно устранять протечки кровли в дождь и при минусовой температуре! Но, если поверхность впитала много влаги (или имеет влагу в виде льда внутри поверхности), то весной-летом при нагревании поверхности влага будет искать выход и возможны небольшие прорывы кровли в виде небольших трещинок, которые после полного высыхания кровли легко удаляются нанесением еще одного слоя жидкой кровли.

Высочайшая адгезия со всеми видами поверхностей и эффект «Глубокого проникновения» позволяет реставрировать любые сложные виды кровель со сложно диагностируемыми местами протечек.

Эффект «Глубокого проникновения» заключается в следующем:

При нанесении Мастики прозрачная VioLan на любой тип поверхности композиция органических растворителей проникает глубоко внутрь поверхности как новой кровли, так и уже существующей. По возникшим канальцам, заполненным растворителями полимерная композиция жидкой кровли движется внутрь контактируемой поверхности, как бы пуская полимерные корни.

После окончания полного цикла полимеризации образуется бесшовное, монолитное покрытие. Если жидкая кровля наносилась поверх старой кровли, то образуется полимерный сэндвич из старой кровли и нового покрытия, который механически нельзя разъединить на старый и новый слои.

!!!Например: При возникновении пробоя кровли ломом, ремонт осуществляется как никогда быстро и просто, даже в дождь: пробоина заливается Мастикой VioLan (Желательно затем поверхность заплатки и место вокруг нее на 10 см от края заплатки обильно смочить органическим растворителем ксилол. Особенно при высокой температуре летом). Заплата прорастает полимерными корнями в уже существующий слой кровли и снова образуется монолитная бесшовная мембрана.

Как реставрация старой кровли без её демонтажа, так и создание новой кровли по всем видам оснований:

1. Бетон (рекомендовано с органическим грунтом VioLan).
2. Битум и гудрон (рекомендовано со сплошным армированием и органическим грунтом VioLan).
3. Рулонные гидроизоляции (рекомендовано с органическим грунтом VioLan).

4. Черный и оцинкованный металл.
5. Мягкие кровли типа Ондулин и тп.
6. Деревянные основания.
7. Ориентировано-стружечные плиты ОСП и влагостойкая фанера.
8. Шифер.
9. Поликарбонат.

Важно!!! При планировании нанесения Мастики прозрачной VioLan на полиэтилен, фторопласт, полиуретаны, эпоксиды и полимочевину предварительно проконсультироваться с производителем!

При реконструкции кровли без снятия старого кровельного покрытия армировать геотекстилем новое покрытие не нужно, но рекомендуется армировка геотекстилем на первый нанесенный слой жидкой кровли, когда есть примыкания, вырезанные из кровли пузыри, провалы на поверхностях, вокруг сливов, стыки слоев старого покрытия (особенно сильно деформируемые при нажатии), нарушение кровельного покрытия до теплоизоляционного слоя. Делается это следующим образом: после нанесения первого слоя Мастики прозрачной VioLan необходимо сразу, не дожидаясь его высыхания равномерно проложить геотекстиль или другой армирующий материал, сразу же прижимая его валиком. После его высыхания до отлипа нанести второй финишный слой Мастики прозрачной VioLan.

Рекомендуем использовать полиэфирный термоупрочненный геотекстиль плотность от 60 до 100 гр/м² (*Например Технониколь, Изобонд*), стеклоткань плотностью 90-100 г/м², сетка-серпянка из стекловолокна с ячейкой 2х2 мм. В отдельных случаях для сохранения прозрачности и эстетического вида объекта допускается использовать строительный бинт плотностью от 40 до 60 гр/м².

Внимание! При использовании армировочных материалов плотностью выше 100 грамм на кв метр расход материала увеличивается пропорционально (так, при использовании плотности 150 грамм на кв метр расход жидкой кровли увеличивается в 1,5 раза от базового расхода, а при плотности 200 – увеличивается в 2 раза!). При использовании не каландрированного (не термоупрочненного) «пушистого» геотекстиля расход также увеличивается в 1,5 раза по сравнению с каландрированным (термоупрочненным) гладким геотекстилем.

Следующий перечень работ с использованием Мастики прозрачной VioLan - это гидроизоляционные работы:

1. Гидроизоляция фундаментов: бетонных, кирпичных.
2. Инженерные гидросооружения (очистные сооружения, коллекторы, шлюзы, акведуки, каналы) и прочие инженерные коммуникации.
3. Бассейны и пруды, искусственные ручьи и водопады.
4. Резервуары, в том числе и под питьевую воду.
5. Грунтование любых поверхностей с получение гидрофобного гидроизоляционного покрытия.
6. Гидроизоляция кирпичных и оштукатуренных стен с фактурной (рельефной, объемной) штукатуркой с сохранение цвета и фактуры поверхности.
7. Мягкая черепица, декоративный камень, тротуарная плитка.

Технические характеристики:

- Однокомпонентный состав на органическом растворителе из полимеров корпорации BASF и специальных полимерных и каталитических добавок собственной разработки.
- Сухой остаток, не менее 26%
- Плотность кг/м³, 1000-1100
- Время высыхания до «отлипа»- при (20±3) 0С, мин 20-30
- Вязкость, 20С Pa•s (Па*с) -1,5
- Начальная прочность на растяжение при 20°С -36 кгс/см²

- Предел прочности на разрыв-148 кгс/см²
- Адгезия к бетону, мПа -2,5
- Адгезия к металлу, мПа -2,3
- Адгезия к пластику, мПа-1,3
- Адгезия (DIN ISO 2409)- G0
- Стойкость пленки к статическому воздействию воды, при t= (20±2) оС, ч, не менее, 168
- Паропроницаемость-0,8 г/м²/ч
- Эластичность, % - 670
- Набухаемость от воды 20°С ,168ч- 0%
- Морозостойкость, до -55 °С
- Температура эксплуатации, Цельсия, от -55 до +150
- Температура пикового нагрева без изменения качества покрытия, С – 200
- Температура хранения, С, -25 до + 35
- Водовытесняющий эффект, позволяющий нанесение на мокрую поверхность, в дождь и под водой.
- Стойкость к ультрафиолетовому излучению,%-100

Подготовка поверхности:

1. Перед использованием Мастики VioLan необходимо тщательно перемешать.
2. До необходимой вязкости (не более 10%) мастику можно разбавлять ксилолом.
3. Очистить окрашиваемую поверхность от пыли, грязи, ржавчины, отслоений старого покрытия. Если на поверхности имеются масложировые пленки, то поверхность необходимо обезжирить ацетоном или ксилолом. Окрашиваемая поверхность должна быть сухой.
4. **Необходимости в нанесении грунта в большинстве случаев нет!** Но если старое кровельное покрытие сильно изношено, имеет большое количество повреждений, пузырей (пузыри необходимо вскрывать, просушивать и армировать геотекстилем/стеклотканью с жидкой кровлей), заплат, а также участков с посыпкой, которую не удалось удалить рекомендуется нанесение одного слоя грунта органического VioLan в количестве 100-200 г на квадратный метр! Также грунт органический VioLan необходимо наносить на бетонные, кирпичные и оштукатуренные поверхности. **Важно! При нанесении на битумные, гудронные поверхности и на некоторые виды рулонных наплаваемых материалов для исключения возможности сильного подплавления поверхности от жидкой кровли Мастика прозрачная VioLan рекомендуется перед ее нанесением загрунтовать поверхность одним слоем Грунта органического VioLan (200 грамм на квадратный метр)! И при этом рекомендуется сплошное армирование таких поверхностей!**
***Важно! Посыпки кровельных покрытий для наилучшего результата перед нанесением рекомендуется удалить!**

Способы нанесения:

1. Основные способы нанесения : кисть, валик, краскопульт.
2. Рекомендуемое: кисть и валик- 2-3 слоя; безвоздушным краскопультом 2-3 слоя. Средний расход на слой- 250-300 грамм на кв. метр при использовании как лак или грунт. При гидроизоляции кровельных покрытий, покрытий из резиновой крошки и других резиновых изделий общий расход- 1000 г на кв метр при нанесении в 2-3 слоя. При гидроизоляции бассейнов, прудов, фонтанов и других гидросооружений из натурального и искусственного камня рекомендуется увеличить расход до 1500 г на кв метр при нанесении в 3-4 слоя (350 -500 г на кв метр на слой).
3. Для профессионального нанесения жидкой кровли рекомендуем нанесение поршневыми компрессорами высокого давления (безвоздушный распылитель Graco Mark V или подобный по характеристикам, с размером сопла от 21 до 23 мм, подбирается индивидуально).
4. Время высыхания одного слоя 0,5 часа при температуре окружающего воздуха +20 С, от 3 до 12 часов при высокой влажности, идущем дожде или минусовой температуре.
5. После окончания работ инструмент отмывается органическим растворителем ксилол.

Проведение покрасочных работ:

1. Нормальные погодные условия: отсутствие дождя, тумана, сильного ветра.
2. Влажность воздуха: не более 80%.
3. Температура окружающего воздуха: от -25 до +30 С.

Меры предосторожности общие для работы с лакокрасочными материалами:

1. Работать в хорошо проветриваемых помещениях.
2. Использовать спецодежду, средства индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов.
3. Не допускать попадания жидкой кровли в глаза и на кожу.
4. При попадании в глаза необходимо срочно их промыть большим количеством воды и немедленно обратиться к врачу.
5. Беречь от огня.

Условия хранения и транспортировки:

Мастику необходимо хранить в закрытой таре в сухих помещениях при температуре от -25 до +30С°. Использовать при температуре от -25 до +30С°.

Срок годности: 12 месяцев.

Срок службы покрытия: не менее 20 лет при соблюдении условий эксплуатации.